

# KELLYSILICON EXP

## GENERALITÀ D'IMPIEGO

### Descrizione

Idrorepellente siliconico all'acqua .

### Destinazione

Esterno/interno: è consigliato per la sua notevole trasparenza e idrorepellenza.

### Idoneità supporti

Per la protezione di pietre, tufo, mattoni faccia a vista, ecc.,

## IDENTIFICAZIONE

### Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido

Tipo di legante: a base silconica

Aspetto: incolore

### Caratteristiche tecniche

Colore: incolore

Peso specifico:  $0,95 \pm 0,05$  Kg./lt a 25° C (ASTM D1475-60)

Viscosità: 15" (ASTM D 1200 – 70 Ford 4)

Resa: 7 – 9 mq./lt circa con 1 mano, in dipendenza dell'assorbimento del supporto

Diluizione: pronto all'uso

## APPLICAZIONE

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Umidità relativa : inferiore al 70%

### Preparazione del supporto

I materiali da trattare devono essere asciutti, porosi e non alcalini. Il pH massimo del supporto non deve mai essere superiore a 8.

Appena eseguito il trattamento è indispensabile proteggere i materiali trattati dalla pioggia per evitare un eventuale dilavamento del prodotto trattante sino a completa reazione. Nel caso di impiego di coperture termoretraibili è opportuno che queste siano munite di prese d'aria per garantire l'apporto di anidride carbonica indispensabile per la reazione del prodotto.

### Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

### Essiccazione

Fuori polvere: 6 ore a 20°C

Indurimento completo : 24 ore



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

# KELLYSILICON EXP

## IMMAGAZZINAMENTO

### Confezionamento

Litri 1 – 5 – 20

### Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

### Classificazione in relazione alla pericolosità

P281 – P305 + P350 + P313 – P361 – P 314

### Gradevolezza olfattiva

Inodore

### Avvertimenti per l'utente

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

### Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Certificato n°: 208992